

#### Построим лучшее вместе!

### ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,

тел. +7 (495) 925 55 75 факс+7 (495) 925 8155 e-mail: info@tn.ru

Технический лист № 6.103. Версия от 10.2016

#### **ТЕХНОНИКОЛЬ Viber 141**

ТУ 5745-109-72746455-2016

### Описание продукции:

Viber 141 — добавка, представляющая собой комплекс органических пластификаторов, поверхностно-активных веществ, а также компонентов ускоряющих набор прочности.

Добавка соответствует ГОСТ 24211-2008 и ТУ 5745-109-72746455-2016.

# Область применения:

Viber 141 рекомендуется применять при производстве изделий из жёстких и свержёстких бетонных смесей. Добавка Viber 141 применима для производства, осуществляемого машинным способом, методом безопалубочного формования, а также с применением технологий прессования, вибропрессования, экструзии, центрифугирования и т.п. Добавка улучшает качество лицевой поверхности изделий.



### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Mortar 141	Метод испытания
Внешний вид		Однородная жидкость;	п. 4.3
		тёмно-коричневого цвета	ТУ 5745-109-72746455-2016
Массовая доля воды, не	доля воды, не %	10	п. 4.4
более			ТУ 5745-109-72746455-2016
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,05	п. 4.5
			ТУ 5745-109-72746455-2016
Показатель активности	ед. рН	4,9	п. 4.6
водородных ионов			ТУ 5745-109-72746455-2016

#### Производство работ:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных строительных растворов рекомендуемые дозировки добавки в интервале от 0,05% до 0,5% (по массе раствора добавки) от массы цемента.

Для дополнительной информации по вопросам применения добавки **Viber 141** необходимо обратиться к техническим специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-200-05-65.

# Хранение:

**Viber 141** должна храниться при температуре выше 5° С. В случае замораживания, дать оттаять и хорошо перемешать перед использованием.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10°-25° С – 12 месяцев.

#### Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

**Viber 141** поставляется в бочках 220л и пластиковых евроконтейнерах 1000л, а так же наливом в автоцистернах.